



ПИК-ИНДУСТРИЯ

АО «ПИК-Индустрия»
Российская Федерация, 119530,
Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
Тел.: (495) 741-06-92, 442-26-07
Факс.: (495) 741-06-88, 442-05-36
E-mail: info@pik-industry.ru
www.pik-industry.ru

Директор по качеству
АО «ПИК-Индустрия»
А.Б. Дзодзиев

ПРОТОКОЛ

Испытания 09.02.2017г в лабораторных условиях затирки для швов Р-37
МОНОЛИТ. Изготовитель – ООО фирма «ВЕФТ».

Наименование	Показатели	Технические характеристики	Рез-ты испытаний
Затирка для швов Р-37 МОНОЛИТ, ООО фирма «ВЕФТ»	Цвет	белый	соответствует
	Время жизни раствора(час)	1ч	45мин
	Адгезия ч/з28сут.(МПа) не менее	0,7	0,71
	Прочность на сжатие ч/з 28сут, не менее(МПа)	10	10,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Затирка для швов Р-37 МОНОЛИТ хорошо перемешивается с водой, не образует комков, легко наносится шпателем на бетонный образец при $t^0 = +22^{\circ}\text{C}$. Адгезия и прочность соответствуют заявленной. По лабораторным испытаниям затирка для швов Р-37 соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007.

И.о начальника испытат. лаборатории ОЗ ЖБК
Инженер входного контроля

А.М. Генералов
Л.А. Галушко

2017 год

