



ПИК-ИНДУСТРИЯ

АО «ПИК-Индустрия»
Российская Федерация, 119530,
Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
Тел.: (495) 741-06-92, 442-26-07
Факс.: (495) 741-06-88, 442-05-36
E-mail: info@pik-industry.ru
www.pik-industry.ru

Директор по качеству
АО «ПИК-Индустрия»
А.Б. Дзодзиев

ПРОТОКОЛ


Испытания 09.02.2017г в лабораторных условиях грунтовки «бетон-контакт» Р-57 МОНОЛИТ. Изготовитель – ООО фирма «ВЕФТ».

Наименование	Показатели	Технические характеристики	Рез-ты испытаний
Грунтовка «бетон-контакт»Р-57 МОНОЛИТ, ООО фирма «ВЕФТ»	Цвет пленки	бесцветный	соответствует
	Поверхность	абразивная	соответствует
	Время высыхания до степени 3, (час), не более	1ч	50мин соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Грунтовка «бетон-контакт» Р-57 МОНОЛИТ не имеет запаха, хорошо перемешивается. Наносилась кистью в один слой при $t^0 = +22^0\text{C}$. После высыхания образовалась шероховатая (абразивная) поверхность. По лабораторным испытаниям грунтовка Р-57 соответствует требованиям ТУ2316-050-31852814-03 производителя.

И.о начальника испытат. лаборатории ОЗ ЖБК
Инженер входного контроля

А.М. Генералов
Л.А. Галушко



2017 год